


試験成績書

No. C0911-021

2009年11月26日

承認	確認	作成
/	/	/
		

試験方法 HES6507

供試品		2007°レーン TH9XG1	
項目	規格	ページュ	
質量 (g/m ²)	201±10%	201	
厚さ (mm)	報告	2.61	
引張強さ (N/25.4mm)	常態時	縦	349.4
		横	426.9
引裂強さ (N)	常態時	縦	62.7
		横	52.9
浸水寸法変化率 (%)		縦	±0.5
		横	0.07
加熱寸法変化率 (%)		縦	-0.31
		横	-0.41
防しわ率 (%)		縦	96.5
		横	95.3
摩擦強さ	外觀 (級)	3以上	
	減量 (g)	0.1以下	
耐光性 (級)	100H		
摩擦堅牢度 (級)	乾布	3以上	
	湿布	3以上	
剛軟性 (mm)	縦	90以上	
	横	175	
燃焼性 (mm/min)	常態時	81以下	
	自己消化	152	